

Ausgabe 09/2017

VAT DICHTUNGSMITTEL DM Konzentrat

- für wasserundurchlässige Mauermörtel und Sperrputze
- plastifizierende Wirkung
- Verbesserung der Verarbeitbarkeit
- einfache Dosierung

VAT DICHTUNGSMITTEL DM Konzentrat ist ein wässriges Konzentrat, welches bei der Herstellung von Mörtel und Estrich mit dem Zugabewasser beigegeben wird. Es wird zur Herstellung von regendichten und witterungsbeständigen Außenputzen, sowie Estrichen oder Fugenmörteln eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN (wurden bei + 20°C ermittelt, sofern nichts anderes vermerkt ist)

Farbe:	weißlich, opak
Dichte:	ca. 1,005 g/cm ³
Löslichkeit:	in Wasser
Verarbeitungstemperatur:	ab + 5°C
Lagerung:	kühl aber frostfrei
Lagerdauer:	mind. 1 Jahr im festverschlossenen Originalgebinde
Lieferform:	250 ml-Flaschen/60 im Karton

Dosierung

1 Flasche (250 ml) auf 200 l Anmachwasser, d.h. 0,06% vom Zementgewicht.

Mischung des Materials

VAT DICHTUNGSMITTEL DM Konzentrat wird in der angegebenen Dosierung dem Anmachwasser zugegeben und gut untergerührt. Mit dieser Mischung wird dann der Mörtel, wie üblich, auf die gewünschte Verarbeitungskonsistenz eingestellt.

Der Wasserbedarf des Mörtels schwankt mit der Sandfeuchtigkeit. Bei feuchten Zuschlägen verringert sich der Anmachwasserbedarf. In diesen Fällen ist die Wassermenge, bezogen auf die 250 ml-Flasche, entsprechend zu verringern. Maßgebend ist hier das richtige Mengenverhältnis zum Bindemittel und nicht zum Anmachwasser.

Vor Verwendung ist eine Eignungsprüfung erforderlich.

Dieses Merkblatt gilt in Verbindung mit den Allgemeinen Merkblättern "Allgemeine Hinweise für die Verarbeitung von Kunststoffen" und "Hinweise zur Arbeitssicherheit". Bitte Handlungsanleitung "Epoxidharze in der Bauwirtschaft" beachten. Unsere Kunststoffprodukte sind für Fachbetriebe bestimmt. Die Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf unseren bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen. Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit werden alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig.

VAT Spezialbaustoffe
Manfred Lawrenz

Gewerkenstraße 14 • 44628 Herne • Tel: 02323 - 22 98 287
Fax: 02323 - 22 98 288 • eMail: vat-spezialbaustoffe@online.de